homakoll 159 Prof Новинка

Клей для иглопробивных ковровых напольных покрытий

Клей специально разработан и предназначен для приклеивания иглопробивных напольных покрытий на подоснове из натуральных волокон (войлок), резиновой основе, а так же для тафтинговых, ковровых рулонных покрытий на подложке из латекса, джута или вспененного ПВХ к основаниям, впитывающим воду (бетон или цементная стяжка, дерево, ДСП, ДВП), на сырой клеевой слой. Может применяться для приклеивания ПВХ рулонных покрытий на различной подоснове.

ТУ 5772-005-59759080-09

Свойства

- обладает высокой начальной клеящей способностью
- обеспечивает высокую прочность клеевого соединения на сдвиг и отслаивание
- не допускает изменения линейных размеров покрытия
- подходит для укладки покрытий на больших площадях
- выдерживает влажную уборку, устойчив к чистящим и моющим средствам
- не содержит летучих растворителей

Технические характеристики

Основа	водная полимерная дисперсия со смолами
Цвет	бежевый
Вязкость	35000-90000 мПа•с
Содержание нелетучих веществ	не менее 70%
Плотность	1,5 г/см^3
Показатель pH	6-9
Растворитель/разбавитель	вода
Нанесение	зубчатым шпателем B2
Расход	300–500 г/м^2 в зависимости от основы
Открытое время	не более 15-20 мин в зависимости от влажности и температуры в помещении, пористости основания
Срок хранения	12 месяцев, в оригинальной заводской упаковке
Условия хранения	при температуре 5-25°C
Морозостойкость	не морозостойкий
Наличие опасных веществ	не содержит

Требования к основанию

При подготовке основания при устройстве полов необходимо соблюдать требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и СНиП 2.03.13-88 «Полы».

Основание должно быть очищено от остатков старого клея или мастики, выровнено с помощью подходящих шпатлевок или выравнивающих смесей, просушено, на нем не должно быть пыли, остатков жиров, масел. Для выравнивания бетонных оснований внутри помещений можно использовать нивелирующие смеси, например **homakoll 555**. В случае очень рыхлых оснований допускается применять под клей специализированные глубоко проникающие грунтовки, не запирающие поры (например, **homakoll 05C Prof**).

ВАЖНО! Перед нанесением клея на основание и укладкой напольного покрытия убедитесь что основание сохранило свои впитывающие свойства.

Температура основания при укладке должна быть не ниже 15°С.

Применение

Перед приклеиванием напольное покрытие должно быть раскроено в соответствии с местом приклеивания и выдержано на плоской поверхности в раскатанном состоянии для распрямления и удаления заломов.

Клей перед применением тщательно перемешать. Если на поверхности клея образовалась полимерная пленка, ее необходимо предварительно удалить.

Зубчатым шпателем В2 нанести клей на подготовленное основание, уложить напольное покрытие на сырой клеевой слой и прижать его к основанию путем прикатывания или приглаживания.

Укладку напольных покрытий производить при температуре воздуха не ниже 18°С и влажности не выше 75 %.

В течение 72 часов после приклеивания не рекомендуется подвергать клеевое соединения нагрузкам на отрыв или на сдвиг.

Упаковка

Стандартная: ведро 10 кг, 20 кг
На заказ: ведро 40 кг, фляга 50 кг.

Примечание

Продукт не требует специальных мер безопасности при работе.

Работы проводить в перчатках. При попадании продукта в глаза тщательно промыть их водой.

Кожные покровы, инструмент и тару отмыть теплой водой с мылом до высыхания продукта. Засохший клей с непористых поверхностей можно удалить с помощью щелочных моющих средств или подходящих органических растворителей (необходимо убедиться, что растворители не испортят внешний вид изделия).